

Manual Técnico Hitam, Hijau e Aquamarine

Revestimento de Piscinas

Descarregamento

O descarregamento será realizado somente nas proximidades do caminhão. É responsabilidade do cliente organizar o transporte interno ou a mão de obra adicional, se necessário, a fim de transportar e manusear com cuidado, evitando quedas.

Armazenamento

O armazenamento deve ser feito em local limpo e seco. A posição do armazenamento deve respeitar a posição correta das caixas, com lado superior voltado para cima.

Não deve haver contato com nenhum produto ou agente químico, oxidante ou líquido com coloração de qualquer espécie, podendo danificar ou manchar os produtos de forma definitiva.

Utilização

Indicada para uso em piscinas, espelhos d'água e fontes.

Assentamento

Recomenda-se que seja feito inicialmente um painel no chão simulando a instalação antes da aplicação.

Dessa forma, diferenças de tonalidade e esquadro entre as peças poderão ser organizadas para obtenção do efeito desejado antes do assentamento. Eventuais diferenças de espessuras devem ser compensadas com argamassa de modo que a superfície fique regularizada.

Os locais onde as pedras serão aplicadas devem estar secos e isentos de umidade.

As pedras não podem ser utilizadas com função de impermeabilização das superfícies. O assentamento das pedras em áreas submersas deverá ser feito com junta seca, ou seja, sem rejunte.

Assentamento em Piscinas e Espelhos D'água

Antes da aplicação das pedras é necessária a impermeabilização prévia da superfície do local e em seguida a aplicação de uma proteção mecânica. O assentamento das pedras deve ocorrer após os procedimentos de impermeabilização estarem devidamente finalizados e secos.

Antes da aplicação das pedras é necessária a impermeabilização prévia da superfície do local e em seguida a aplicação de uma proteção mecânica.

O assentamento das pedras deve ocorrer após os procedimentos de impermeabilização estarem devidamente finalizados e secos.

As pedras não podem ser utilizadas com fim de impermeabilização de superfícies. Utilize junta seca sem rejuntamento **e curva de nível durante a colocação das pedras**. Após o assentamento e antes do enchimento da piscina ou espelho de água, recomenda-se lavar as pedras com escova, caso surjam pontos esbranquiçados. Esse processo evitará que pontos brancos provenientes de reação química, entre argamassa de assentamento e a água, manchem a pedra após sua presença prolongada.

Cuidados com Assentamento e Argamassa

As pedras deverão ser lavadas para evitar que o pó presente nelas diminua a resistência de colagem da argamassa. A superfície da aplicação deverá estar regularizada, seca, isenta de pó, sujeira, tinta ou resquício de revestimento antigo.

O assentamento deverá ser feito com argamassa específica para a Pedra Hijau na cor verde ou opção similar indicada pelo fabricante como sendo própria para pedras naturais. As orientações técnicas do fabricante da argamassa deverão ser seguidas corretamente, já que eventuais descolamentos futuros não deverão ser considerados defeitos dos produtos. A utilização de argamassa inapropriada poderá causar eflorescências e oxidações na pedra Hijau.

É indispensável aplicar argamassa tanto na superfície quanto nas pedras, garantindo assim uma aderência perfeita por meio da dupla colagem.

Rejuntamento

Em piscinas e áreas submersas não é recomendado rejuntamento.

Manutenção e Limpeza

Não é indicado uso de produtos químicos para limpeza das pedras. Detergente neutro ou alcalino, buchas e escovas com água são indicados para fazer a limpeza das pedras. Jatos d'água de alta pressão também podem ser utilizados. A necessidade da frequência da limpeza varia de acordo com local onde a pedra for aplicada. A utilização de um impermeabilizante pode auxiliar na conservação do produto.

Observações Importantes

Essa pedra tem hidróxido de ferro em sua composição que pode causar aspecto acobreado de oxidação em algumas peças.

A conferência do material deve ser feita no momento da entrega. Após o recebimento, não serão aceitas reclamações relacionadas a variações naturais do produto ou quantidades diferentes das informadas na compra.

As instalações dos produtos vendidos por Rose Pedras, devem ser feitas de acordo com as normas vigentes da ABNT e obrigatoriamente executadas a partir de um projeto elaborado por um

profissional de responsabilidade técnica habilitada, seja engenheiro civil ou arquiteto. Não são de responsabilidade da Rose Pedras eventuais problemas decorrentes da obra, manipulação, instalação, manutenção ou conservação do produto.

Poderá haver variação de cor entre elas e de tonalidade de acordo com o ambiente onde forem instaladas. Todos esses aspectos são considerados variações próprias de produtos de origem natural. Nenhum desses casos é considerado defeito do produto.

Conforme lei em vigor, quando o produto for assentado, entende-se que o mesmo foi aceito pelo cliente.

Por se tratar de um produto natural, NÃO garantimos o envio de pedidos complementares no mesmo tom dos pedidos originais. Guarde a nota fiscal de compra.